



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – EASY AUTOCOLANTE

Tipo de revestimento (NBR 14917-1)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) – Teor aglutinante Tipo I
Tipo de instalação	Autocolante
Garantia residencial / quarto de hotéis	90 dias
Garantia comercial	Não disponível
Intensidade de uso (ISO EN 24340)	Residencial moderado (21)
Resistência à abrasão (ISO EN 24340)	Classe T
Padronagem (ABNT 14917-1)	Diversos (consultar catálogo)
Capa de uso PVC (ISO 24340)	0,15 mm
Espessura total (ISO 24346)	1,5 mm
Dimensões da régua (ISO 24342)	15,24 cm x 91,44 cm
Embalagem (ISO 24342)	32 régua (4,46 m ²)
Peso médio da embalagem (ABNT 14917-1)	14,6 kg
Armazenamento (ABNT 14917-1)	Horizontal / empilhamento máximo 19 caixas / base elevada
Valor nominal da massa média por unidade de área (gramatura) (ISO 23997)	3,27 kg/m ²
Identação residual média (ISO 24343-1)	≤ 0,1 mm
Esquadro e retinidade (ISO 24342)	≤ 0,35 mm
Flexibilidade e deflexão (ISO 24344)	Sem fissuras ou trincas
Descoloração causada pela luz artificial (ISO 105-B02)	≥ 6
Resistência à delaminação (EN ISO 24345)	Não aplicável
Empenamento após exposição ao calor (ISO 23999)	≤ 2,0 mm
Estabilidade dimensional após exposição ao calor (ISO 23999)	≤ 0,25 %
Densidade óptica de fumaça (ASTM E662)	DM<450
Ignitabilidade de materiais (ISO 11925-2)	<150mm em 15s
Energia radiante det. Fluxo crítico de calor (NBR 8660)	Classe II A
Resistência ao escorregamento (DIN 51130)	R9
Emissão de COV (CDPH/EHLB)	≤ 0,5 mg/m ³

